

STELLAIR 1081.1213.1361.1008.1172

FT STE A – Rev 0 – 18.04.05



FEUCHTWISCHEN

- Faservlies mit Hochdruckwasserbindung gefertigt.
- Perforiertes Gefüge erleichtert das Auffangen von Schmutzpartikeln und das Auswaschen.
- Farbcode je nach Einsatzart.

Zusammensetzung :


- 65% Viskose
- 35% Polyester
- Farbstoff (gelb, rosa, blau, grün, weiß)

	Farbe	Format in mm	Gewicht in g/m ²
Stellair 1008	grün	510 x 360	80
Stellair 1213	rosa		
Stellair 1361	blau		
Stellair 1081	gelb		
Stellair 1172	weiß		

Richtwerte.

VERWENDUNG UND PFLEGE

- **Benutzen Sie flüssigkeitsdichte Handschuhe bei Kontakt mit Wasser oder Chemikalien.**
- **Ideal für die Reinigung empfindlicher Flächen.**
- **Feucht zu verwenden für gängige Oberflächen Reinigung über längere Zeit.**
- **Nach jedem Gebrauch auswaschen und auswringen.**
- **Waschmaschinenfest bis 90°C mit normalem Waschmittel.**
- **Desinfektion mit Bleichmittel (1g Cl/l).**



SPONTEX DEUTSCHLAND GmbH
Industriestraße 21-25 – 27404 Zeven
Tel. : +49(0) 4281 73 160 - Fax : +49 (0) 4281 73 169
professionnel@mapa.de



LEISTUNGEN

Wischkraft : hervorragend.

Saugfähigkeit : 650%

Reißfestigkeit : 1,2 bis 1,9 daN/cm je nach Reißrichtung.



CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

CHEMIKALIEN	BESTÄNDIG	NICHT EMPFOHLEN
Phosphate	X	
Phosphonate	X	
Anionische Tenside	X	
Kationische Tenside	X	
Amphotere Tenside	X	
Nichtionische Tenside	X	
Sauerstoff-Bleichmittel	X	
Chlor-Bleichmittel	X*	
Aromatische Kohlenwasserstoffe	X	
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	X	
Halogen-Kohlenwasserstoffe	X	
Alkohole	X	
Seife	X	
Säuren	X**	
Basen	X***	

- * Chlorbeständig bei einer Konzentration von 1 g/l und einer Temperatur von 20°C.
- ** Säurefest bei stark verdünnten Säuren.
- *** Basenbeständig bei Raumtemperatur.

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN / NORMEN

Biologische Abbaubarkeit : Viskosefasern abbaubar.

Entflammbarkeit : entflammbar in trockenem Zustand.

Lebensmittelkontakt : Die Bestandteile dieses Produktes sind von der FDA zugelassen.

Gesetzliche Bestimmungen : Textil – Richtlinien 96/74/CE.



Diese Unterlagen beruhen auf unserem derzeitigen Erfahrungsschatz und gelten für die normale Verwendung.